

Инструкция по применению пены PULP

Подготовка поверхности

Рабочую поверхность тщательно очистить и обезжирить. Довести баллон до комнатной температуры (например, опустить в ведро с теплой водой). Не погружать баллон в горячую или кипящую воду! Перед употреблением встряхнуть баллон не менее 10 раз. Снять защитный колпачок и прикрутить баллон к пистолету. Если пена выходит неравномерного серого цвета – проведите процедуру встряхивания повторно до требуемого результата.

Применение

Во время использования держать баллон вверх дном. Щели заполнять приблизительно на 50% их глубины (пена увеличивается в объёме после нанесения). Щели шире 5 см заполнять постепенно, слоями. Излишки пены срезать ножом после застывания. Когда пена полностью отвердеет ее необходимо защитить от воздействия ультрафиолетовых лучей герметиком, штукатуркой или краской. При перерыве в работе более 15 минут сопло пистолета и вентиль баллона необходимо промыть очищающим средством PULP Cleaner. При низких температурах рекомендуется дождаться полного отверждения пены (быстрое срезание или обработка не застывшей пены может стать причиной необратимых изменений в структуре пены и ухудшения ее технических показателей).

Очистка

Не застывшую пену можно удалить с помощью очищающего средства PULP Cleaner. Если пена уже отвердела, то удаление возможно только механическим способом.

Примечания

Продукт обладает слабой адгезией к полиэтилену, полипропилену, силикону и тефлону. При монтаже оконных рам и дверных коробок необходимо использовать механические крепления, так как пена не является крепежом.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев от даты производства в сухом прохладном месте в заводской упаковке и вдали от источников огня. Температура хранения: от +5°C до +30°C (кратковременно до -18°C). Не разрешается хранить баллон при температуре выше +50°C. Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной рекомендуется хранить баллон в вертикальном положении.